

Alle Weidenruten werden mit dem Messer geschält



Die geschälten Weidenruten haben wir der Dicke nach sortiert



Anschliessend nebeneinander in die Blechbox gelegt. Mit dem Deckel verschlossen.



Die Box wird in die heisse Glut gelegt.
Der Prozess der Verkohlung dauert ca. 20-30 Minuten, je nach der Grösse der Blechdose / -schachtel.

Wer das Loch von der Box oben hat, kann folgendes beobachten:

Nachdem die Blechbox im Feuer liegt, beginnt nach kurzer Zeit weisser Rauch aus dem kleinen Loch auszutreten. Die Hitze treibt das Wasser aus den Weidenruten aus. So lange der Rauch weiss ist, hat es im Weidenholz noch Wasser. Dieses schützt die Weidenruten davor zu verbrennen. Sobald der Rauch grau und dunkel wird, zeigt dies, dass der Verbrennungsprozess eingesetzt hat. Wir wollen jedoch die Weidenruten nicht verbrennen, sie sollen lediglich entwässert und verkohlt sein.

